

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

RESIN STONE

DESCRIÇÃO

Polímero-mineral bicomponente especialmente formulado para soluções decorativas e pisos de alto padrão. Garante acabamento pétreo autêntico, aliando estética natural e tecnologia avançada.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Recomendado para trabalhos artesanais, moldagem em silicone, produção de peças decorativas e aplicação em pisos de áreas internas e externas, garantindo acabamento pétreo e excelente desempenho.

DADOS DO PRODUTO

ASPECTO/ COR

Seixos diversos. Consultar catálogo

DENSIDADE

1,80kg/cm

COMPOSIÇÃO

Componente A: Granilhas pétreas, polímeros especiais e aditivos. Componente B: Resina alifática.

VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).

TIPO DO PRODUTO

Não inflamável.

CONSUMO

- 1kg a cada 0,05m² por centímetro de espessura.

RENDIMENTO

20 kg por m² por centímetro de espessura, pode variar conforme a porosidade e absorção da base ou o método de aplicação.

NÚMERO DE DEMÃOS

Única.

TEMPO DE CURA

Ao toque 2 horas.

Cura total aproximadamente 24 horas (25°C e 60% URA).

BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

TEMPERATURA AMBIENTE

Ideal entre 5°C e 37°C.

TEMPERATURA DO AMBIENTE / SUBSTRATO

Ideal entre 5°C e 37°C

LIMITAÇÕES

Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas ou vitrificadas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas. Em superfícies cuja temperatura esteja abaixo de 5°C ou acima de 37°C. Não aplicar sobre superfícies desmoldantes exemplos: Tintas, óleos, manta asfáltica, manta acrílica, superfícies lisas sem aderência, resinas em geral e outros impermeabilizantes. Por se tratar de um produto à base de pedras naturais, podem ocorrer variações de tonalidade entre lotes. Para garantir uniformidade estética na aplicação, recomenda-se utilizar materiais do mesmo lote ou realizar homogeneização prévia entre lotes distintos antes do uso. O Componente B em temperatura inferior a 18°C pode solidificar, para o mesmo voltar ao estado líquido novamente, basta colocar o frasco em banho-maria.

TRANSfix
Hobby Art

1,080 kg - 6,480 kg

BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação
- Alta resistência
- Cores diversas
- Acabamento semelhante ao granito

NORMAS APLICÁVEIS

- Não se aplica

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Espátula

BOAS PRÁTICAS DE USO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Aplicação em molde: Limpar o molde de silicone com álcool etílico 70% ou álcool isopropílico, garantindo que não permaneçam resíduos antes da aplicação do produto. Aplicação em piso: A superfície deve estar limpa, seca e livre de contaminantes. Caso haja presença de umidade, esta deverá ser tratada previamente com o Prep Piso, antes da aplicação do Resin Stone.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Deve ser catalisado 8% do componente B sobre o peso do componente A. Misturar o produto com uma espátula metálica até obter um aspecto de areia úmida. Assim que misturado o produto usar por inteiro.

APLICAÇÃO

Aplicação em molde: Aplicar o material no molde, adensando com o auxílio de um soquete ou da própria espátula, garantindo o completo preenchimento e evitando falhas internas.

Aplicação em molde: Espalhar as pedras uniformemente com uma desempenadeira e compactar a superfície, preferencialmente utilizando um rolo compactador. Na ausência do rolo, a compactação poderá ser feita com a própria desempenadeira, até que o piso fique nivelado, homogêneo e sem desníveis.

Acabamento e limpeza: Para facilitar a limpeza e melhorar o acabamento, recomenda-se a aplicação de duas demãos de Azulejo Líquido.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com removedores bases solvente imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL


As informações contidas nesse documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Transfix Hobby Art são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, por nossos técnicos e aplicadores, considerando materiais que são devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

DADOS DO PRODUTO

DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM

	BALDE DE 1,080 KG		
	A- 12 cm	C- 10cm	L- 10cm
	GALÃO DE 6,480 KG		
	A - 21,44cm	C- 21,45cm	L- 21,45cm
	FARDO COM 4 GALÕES		
	A - 21,44cm	C - 42,88cm	L- 42,88cm

CONFIGURAÇÃO DO PALLET

BALDE DE 1,080 KG - A 12 CM - C10CM - L10CM	
TOTAL DE FARDO COM 6 UNIDADES 84	
Lastró - 12 fardos	Altura - 7 fardos
GALÃO DE 6,480 KG – A 21,44 - L 21,45	
TOTAL DE 30 FARDOS COM 4 GALÕES DE 6,480 KG	
Lastró- 6 fardos	Altura- 5 fardos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI’s como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Perigo - Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Mantenha fora do alcance das crianças. Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Lave cuidadosamente após o manuseio. EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito. Armazene em local fechado à chave. Descarte o conteúdo/recipientes em conformidade com a legislação vigente. Outros perigos que não resultam em uma classificação: Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica. A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: www.drylevis.com.br