

## FICHA TÉCNICA


### TF700 PRIMER PARA GRAVAÇÕES A LASER

#### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: GRAVAÇÃO A LASER

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O promotor de adesão Primer TF700 é um produto líquido usado para melhorar a adesão das gravações a laser nos substrato de aço inox, alumínio e bronze.



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Ciclohexano, xileno, acetato de etila, resina epóxi e aditivos.
<b>Cor:</b>	Levemente amarelado
<b>Tempo de secagem:</b>	2 a 5 minutos
<b>Tipo de produto:</b>	Líquido inflamável
<b>Embalagens:</b>	150mL
<b>Rendimento:</b>	Aproximadamente 18 m <sup>2</sup> por litro.
<b>Validade:</b>	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
<b>Aparência:</b>	Líquido
<b>Diluição:</b>	Pronto para o uso

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.
- Utilizar TFClean para garantir a limpeza completa da substrato, aplicar com auxílio de um pano limpo, gaze ou espuma livre de fiapos.

#### APLICAÇÃO DO PRODUTO

- Agite bem antes de usar, retire o lacre do bico aplicador.
- Aplicar com gaze ou um pano limpo que não solte fiapos, formando uma camada fina e uniforme. Aplicar o material somente na área que for efetuada a gravação. Aguardar a secagem (de 2 a 5 minutos).
- Para um melhor resultado, faça a gravação no máximo até 01 hora após a aplicação do primer, certificando-se de que a superfície esteja isenta de contaminantes. Limpar rigorosamente o substrato, caso necessário.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAP ou site

[www.transfix.com.br](http://www.transfix.com.br).\*\*Imagens ilustrativa